


Polimertechnológia


Polimer termékek tervezése 3.

Viszkoelaszticitás


- A viszkózus és az elasztikus viselkedés együttes megjelenése.
- Rugalmas viselkedés (elasztikus)




- Ideálisan rugalmas test (Hooke test)
- Érvényes a Hooke tv $\sigma = E\varepsilon$



Viszkózus viselkedés





- Ideálisan viszkózus test (Newton test)



$$\sigma = \eta \frac{\Delta \varepsilon}{\Delta t}$$

Viszkózus viselkedés



Viszkoelasztikus viselkedés

- Elmozdulás generátor


- $\sigma = \sigma_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$

- τ – relaxációs idő

- Az az idő, amíg a feszültség e-ad részére csökken



- Ha a behatás ideje $t \ll \tau$, nincs idő a feszültség relaxációra

- Ha a behatás ideje $t \gg \tau$, viszkózusan viselkedik





Viszkoelasztikus viselkedés

- Relaxációs idő: $\tau = \frac{\eta}{G}$
 - η – viszkozitás
 - G – csúsztetó rugalmassági modulusz
- Elasztikus anyagra: $\tau \approx \infty$
- Viszkózus anyagra: $\tau \approx 0$
- Maxwell modell: sorba kapcsolt Hooke test és Newton test





Viszkoelasztikus jelenségek

- Hiszterézis: A terhelési és a visszaterhelési görbe már a rugalmas tartományban sem esik egybe, bár a visszaalakulás teljes mértékű.





Periodikus gerjesztés

- Periodikus gerjesztés esetén a polimer viselkedése függ a frekvenciától és a hőmérséklettől
- $E' = (\sigma_0/\varepsilon_0)\cos\delta$ – dinamikus modulusz
- $E'' = (\sigma_0/\varepsilon_0)\sin\delta$ – veszteségi modulusz
- Viszkoelasztikus anyagokat jól lehet használni mechanikai energia eltüntetésére
 - Lengéscsillapítók
 - Rezgés csillapítás
 - Futócipő talpa





Kúszás (tartós folyás)



Kúszás (tartós folyás)


- Nem csak polimerek kúsznak:
 - Fémek $T > 0.4T_{olv}$ [°K]
 - Kerámiák Al_2O_3 1700 °C felett
 - Üveg 400-500 °C



Kúszás


- Az alakváltozás komponensei:

- $\varepsilon_{\text{ö}} = \varepsilon_r + \varepsilon_{ve} + \varepsilon_{pl}$
- ε_r – rugalmas nyúlás
- ε_{ve} – viszkoelasztikus nyúlás
- ε_{pl} – maradó nyúlás




Kúszási görbe

- Terhelés – leterhelés esetén



Relaxáció

- Alak relaxáció – terhelés utáni visszaalakulás
- Feszültség relaxáció (ernyedés) – állandó deformáció melletti feszültség csökkenés




A lineárisan viszkoelasztikus elmélet

- A viszkózus és rugalmas paraméterek függetlenek a nyírófeszültségtől
- A tulajdonságok időben változnak
 - Mechanikai terhelés hatására (kúszás, relaxáció)
 - Egyéb terhelés – sugárzás okozta öregedés, kémiai degradáció
- Ezek a hatások már átlagos körülmények között is károsan hatnak a tulajdonságokra.
- Idő függvényében a terhelésre adott válaszokat, tulajdonság függvényeket kell meghatározni → anyagtörvény
- Rugókból és csillapító tagokból felépített modellek
 - Sok elem esetén jól közelítik a valós viselkedést → sok paraméter
 - Nem tartalmazzák a tönkremeneteli folyamatot, határállapotot
- Határállapot – mikrorepedések megjelenése

A lineárisan viszkoelasztikus elmélet


- A polimerek viszonylag kis deformáció esetén mutatnak lineárisan viszkoelasztikus viselkedést.

- I. Lineárisan rugalmas
- II. Lineárisan viszkoelasztikus
- III. Nem lineárisan viszkoelasztikus
- IV. Nyakképződés vagy kontrakció –
folyás
- V. Állandósult folyás
- VI. Felkeményedés




Kúszási érzékenységi görbék

- A kúszásgörbék átszámíthatók ún. kúszási érzékenységi függvényekké
- $I(t) = \frac{\varepsilon(t)}{\sigma_i}$
- σ_{i-1} – terhelési szintig – a szórás mezőn belül egyetlen görbe
- σ_i - terhelési szinten a görbe a mikrorepedés megjelenésekor kilép a mezőből.
- σ_{i+1} - és nagyobb terhelések esetén az érzékenységi görbe már kezdetben is a szórásmezőn kívül fut.



Viszkoelasztikus polimerek állapot mezőí

- A σ_{i-1} terhelési szinthez tartozó $\varepsilon(t)$ kúszásgörbe jelenti a terhelés szerinti határalakváltozást (ε_h^σ)
- ε_h^t a mikrorepedések megjelenésének határát jelöli.



A lineáris viszkoelasztikus elmélet feltevései


- A részben kristályos polimereknél nem helytálló a lineárisan viszkoelasztikus viselkedés feltételezése
- Feltevések:
 - Kúszási feltevés (öregedés mentes)
 - Boltzmann féle szuperpozíció elve
 - Hasonló hatások elvei
 - Korrespondencia (megfeleltetési) elv

Boltzmann féle szuperpozíció elve

- Összetett terhelés esetén – több terhelés, illetve fel és leterhelés
- Összetett igénybevétel okozta teljes alakváltozás bármely időpillanatban megadható az egyes terhelési lépcsők okozta alakváltozások algebrai összegeként.


Boltzmann féle szuperpozíció elve

- Relaxációra: $\sigma(t) = \sum_{-\infty}^t \varepsilon_i R(t - t_i)$



Boltzmann féle szuperpozíció elve

- Kúszásra: $\varepsilon(t) = \sum_{-\infty}^t \sigma_i I(t - t_i)$



Hasonló hatások elve

- Hőmérséklet – idő hatásának hasonlósága
- Feszültség – idő hatásának hasonlósága
- Rezgés – idő hatásának hasonlósága
- Nedvesség – idő hatásának hasonlósága

- Hőmérséklet – idő hatásának hasonlósága
 - a hőmérséklet és az idő szerepe a polimer viselkedése szempontjából felcserélhető.
 - A lassú időtartamú, alacsony hőmérsékletű vizsgálatok eredményei növelt hőmérsékletű rövidebb idejű vizsgálatok alapján megbecsülhetők.
 - Amennyiben nem következnek be jelentős szerkezeti változások az anyagban (öregedés, kristályosság mértékének megváltozása, belső feszültségek relaxációja)


Korrespondencia (megfeleltetési) elv

- A szilárdságtanban megismert eljárások alkalmazhatók, csak anyag jellemzők helyett időfüggvényeket kell alkalmazni.
 - Pl E helyett $E_c(t)$ – kúszási rugalmassági modulusz
 - Húzott rúd megnyúlása: $\Delta L(t) = \frac{FL}{AE_c(t)}$
 - Hajlított tartó lehajlása: $f(t) = \frac{FL^3}{3IE_c(t)}$
 - $E_c(t)$ – a szélső szálban keletkező feszültséghez tartozó függvény

Kúszási görbékől származtatott tulajdonság függvények

- Kúszási rugalmassági modulusz:




- $E_c(t) = \frac{\sigma}{\varepsilon(t)}$



Relaxációs görbékől származtatott tulajdonság függvények

- Relaxációs rugalmassági modulusz:


- $E_r(t) = \frac{\sigma(t)}{\varepsilon}$



$$\varepsilon_1 < \varepsilon_2 < \varepsilon_3$$




Egyidejű (izochrom) feszültség-nyúlás görbék

- Megszerkeszthetők az adott anyag kúszási, relaxációs görbéiből
- Kúszásra – különböző feszültségnek teszik ki és adott idő múlva mérik a deformációt.
- Relaxációra - különböző alakváltozásnak teszik ki és adott idő múlva mérik a feszültséget.



Egyidejű (izochrom) feszültség-nyúlás görbék

- Tetszőleges relaxációs görbe előállítása a relaxációs egyidejű feszültség-nyúlás görbékből.



Csökkentő tényezők módszere

- Határállapot becslése rövid idejű szilárdsági adatok alapján

$$\sigma_{meg} = \frac{R_{határ}}{K_0 \sum K_i} \quad \sum K_i = K_1 K_2 K_3 K_4$$

- K_0 – általános teherviselő szerkezetre 1.5-1.8
- K_1 – statikus terhelés t=10 h 1.2-1.3
ismétlődő terhelés t=10⁵ h 2
N=10³ 1.3-1.4
N=10⁸ 3
- K_2 – hőmérséklet 20 °C 1
40 °C 1.1-1.2
60 °C 1.3-1.4
80 °C 1.5-1.6
- K_3 – nedvesség változó nedvesség tartalmú környezet 1.3-1.4
- K_4 – csak kondicionálatlan esetekben 1.4-1.5